

Imprex

Extra ljus specialtjära

Allmänt

Imprex är en blandning av Trätjära, tallbeck och tallolja. Ger en ljusare och tunnare tjära med god inträngning. Den är fri från fenoler, föreningar och mineral-produkter.

Användningsområde

Imprex används för ytbehandling av trä samt behandling av drev och rep av naturfiber.

Applicering

Stryk ej för tjockt lager då det finns risk för krackelering och "blödningar" vid varm väderlek. Måla med pensel.

OBS! Vid fuktig väderlek kan vita fält uppstå. De försvinner dock när omgivande luft är tillräckligt torr. För att undvika detta bör linolja tillsättas.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatabladet som kan hämtas på www.auson.se eller målningsinstruktioner på www.tjarlek.se

Förpackning

61100411 / 1-lit burk
61100473 / 3-lit burk
61100556 / 10-lit burk
61110743 / 200-kg fat

Tekniska data

Kulör:	Ljusbrun
Densitet:	1,00 ± 0,30 kg/lit
Åtgång:	2-4 m ² /lit första strykning (beroende på underlag) 4-8 m ² /lit andra strykning (beroende på underlag)
Torktid:	Torkar inte utan sug in i materialet, varefter ytan känns torr. Detta kan ta från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Balsamterpentin eller sprit. OBS! Använd ej lacknafta.
Rengöring:	Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten
Lagringstid:	24 månader (öppnad burk)

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2016-10-31 / EU