

# Skogens Trätjära TA/TB

Ren naturprodukt för ytbehandling av trä

## Allmänt

**Skogens Trätjära** är tillverkad av kådarik tallved och innehåller alla ingredienser av harts- och fettsyror och dess omvandlingsprodukter såsom hartsolja, oxisyror och estrar, högre fett- och terpenalkoholer, steariner etc. Vilka kännetecknar en trätjära av god kvalitet enligt traditionella begrepp.

## Användningsområde

Ren naturprodukt för ytbehandling av träbyggnader, spåntak, båtar mm. Även för behandling av hästhovar och klövar.

**Skogens Trätjära** levereras i jämn, någorlunda strykbar konsistens. Då trätjära inte torkar, rekommenderas förtunning med terpentin för snabbare inträngning och för att undvika alltför stor klibbighet, särskilt hos föremål som man ofta kommer i beröring med. Kokt eller rå linolja kan även tillsättas bl. a för att få en ljusare nyans. Ett speciellt användnings-område är s.k. spåntak för t ex kyrkor, där relativt mörk färg föreskrives.

**OBS!** Undvik hudkontakt.

## Applicering

Trätjära är relativt trögflytande till konsistensen men kan vid uppvärmning i vattenbad i 50 – 60 grader bli tunnare. Trätjären blir då mer lätt-struken och för bästa resultat bör väderleken vara varm, gärna solljus. Man kan även späda tjäran med rå eller kokt linolja samt balsamterpentin för att få produkten mer lättstuken och penetrerande. Stryk ej för tjockt lager då det finns risk för krackelering och s.k. "blödningar" vid varm väderlek.

## Förpackning

60106537 / 0,75-lit burk

60106401 / 1-lit burk

60106473 / 3-lit burk

60106545 / 4-lit fat

## Tekniska data

Kulör: Mörkbrun

Densitet vid 20 C: 1000 ± 30 kg/m<sup>3</sup>

Åtgång: 0,2-0,3 l/m<sup>2</sup> beroende på underlag

Torktid: Torkar inte utan sugns in i materialet, varefter ytan känns torr

Rengöring: Balsamterpentin eller sprit OBS! ej lacknafta

Förtunning: Terpentin eller sprit

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2014-06-25

